



TIEMME

TUBO MULTISTRATO RIVESTITO TUB MULTISTRAT IN IZOLATIE

Art. **0630**

TUBO MULTISTRATO RIVESTITO (disponibile rosso o blu)

TUB MULTISTRAT IN IZOLATIE (disponibil rosu sau albastru)

Tubo multistrato Al-Cobrapex (vedere scheda tecnica 0660 per maggiori informazioni) con isolamento in polietilene espanso per impianti idrici sanitari e di riscaldamento con ottima resistenza alla diffusione del vapore acqueo.

Tub multistrat Al-Cobrapex cu izolatie din polietilena expandata pentru sistemele de apă sanitară și de încălzire, cu rezistență optimă la difuzia vaporilor de apă. (consultați fișa tehnică a art.0660 pentru mai multe informații)



Per la gamma completa vedere il catalogo / Pentru gama completa consultați catalogul

In esito alle prove eseguite in accordo con la norma EN13501-1, è attribuita la classe "CL-s1-d0" di reazione al fuoco secondo classificazione della normativa UNI 9177:2008. In esito alle prove eseguite in accordo con la norma ANSI-ASTM C 335, la conduttività termica alla temperatura di 40°C risulta di 0,0397 W/m²·K. In esito alle prove eseguite in accordo con la norma UNI 9233, il fattore di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua risulta di 5482μ.


Ca urmare a probelor efectuate pe tubul multistrat (CSE RF 2/75/A și RF 3/77), prin Decretul Ministerial din 26 iunie 1984, i-a fost atribuită acestuia clasa "CL-s1-d0" de reacție la foc. Aceasta este în concordanță cu norma UNI 9177 "Clasificarea materialelor combustibile în funcție de reacția la foc". Conductivitatea termică este de 0,0397 W/m²·K. În rezultat la testele efectuate în conformitate cu UNI 9233, factorul de rezistență la difuzia vaporilor d' de apă este de 5482μ.

"Le tubazioni isolate TIEMME sono idonee al trasporto di fluidi per l'impiego d'impianti di RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO in accordo con la norma **ISO UNI EN 12241** dal titolo "ISOLAMENTO TERMICO NEGLI EDIFICI E NELLE INSTALLAZIONI INDUSTRIALI" da verificare in fase progettuale. La mancanza osservazione delle norme solleva TIEMME da responsabilità future."

"Tuburile izolate TIEMME sunt adecvate pentru transportul fluidelor utilizate în SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE / RĂCIRE, în conformitate cu standardul ISO UNI EN 12241 intitulat "IZOLAȚIILE TERMICE ÎN CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚIILE INDUSTRIALE" care trebuie verificate în faza de proiectare. Lipsa de respectare a standardelor absolve societatea TIEMME de responsabilitățile viitoare."

L'azienda TIEMME Raccorderie SpA dichiara che tutti i materiali utilizzati nei suoi tubi Art. 0630 sono così costituiti :

TIEMME Raccorderie SpA declara ca toate materialele utilizate în tubul multistrat art.0630 sunt realizate după cum urmează:



- 1 PELLICOLA ANTIGRAFFIO / Pelicula împotriva zgărieturilor
- 2 ISOLANTE / Izolație
- 3 TUBO MULTISTRATO AL-COBRAPEX / Tub multistrat Al-Cobrapex

* Pellicola di finitura antigraffio in PE-LD

Pellicula de finisaj rezistentă la zgărieturi din PE-LD

Caratteristiche geometriche / Caracteristici geometrice

Sp./Grosime min (mm)	Sp./Grosime max (mm)
0,15	0,30

Composizione/Compoziție

PE-LD	89,00%
Antifiama / Ignifug	10,00%
Master Colorante/Colorant	1,00%

* Guaina isolante in polietilene (PE-LD) espanso a cellule chiuse Izolație din polietilena (PE-LD) expandată cu celule închise

Caratteristiche geometriche / Caracteristici geometrice

Misura Măsură	Spessore / Grosime	
	Allum. / Alumin	Isol. / Insul.
Ø14x2,0	0,20	6,4mm ±0,3 / 10,3mm ±0,3
Ø16x2,0	0,20	6,4mm ±0,3 / 10,3mm ±0,3
Ø18x2,0	0,20	6,4mm ±0,3 / 10,3mm ±0,3
Ø20x2,0	0,25	6,1mm ±0,3 / 10,3mm ±0,3
Ø25x2,5	0,35	6,1mm ±0,3 / 10,3mm ±0,3
Ø26x3,0	0,35	6,1mm ±0,3 / 10,3mm ±0,3
Ø32x3,0	0,40	6,5mm ±0,3 / 10,3mm ±0,3

Composizione/Compoziție

PE-LD	80,70%
Nucleante/Nucleu	3,50%
Master Colorante/Colorant	3,00%
Antifiama/Ignifug	10,00%
Anticollasso/Anti-colaps	2,80%

Residuo carbonioso/residuu de carbon : <0,05 mg/dm²

Densità/Densitate : da/fda30 a/a 45 Kg/m³

Temperatura di impiego/Temperatură de utilizare : da/da -30°C a/a +95°C



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

